

PENEBAR™ PRIMER

PREFORMED SEALANT BOND ENHANCER

กาorongพื้นประสิทธิภาพสูง สำหรับติดตั้งยางบวมน้ำ



รายละเอียด

PENEBAR™ PRIMER เป็นผลิตภัณฑ์กาorong พื้นประสิทธิภาพสูง ช่วยเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวการก่อสร้าง กับยางบวมน้ำ ทำให้กระบวนการดำเนินการติดตั้งเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้งาน

- พื้นผิวการก่อสร้าง
 - คอนกรีต
 - เหล็ก
 - ผนัง



คุณสมบัติทางกายภาพ

สี	ส้มสว่าง	
ปริมาณของแข็ง	ขั้นต่ำ 30%	
ตัวทำละลาย	น้ำ	
ระยะเวลาการแห้งตัว	@25°C	10 นาที
	@4°C	60 นาที
ลักษณะเมื่อเริ่มแห้งตัว	ขุ่นหนืด	

บรรจุภัณฑ์

แบบกระป๋องขนาด 3.8 ลิตร
(ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน 240 เมตร โดยประมาณ)



การทาการรองพื้น
PENEBAR™ PRIMER

คำแนะนำการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

กำจัดฝุ่น เศษวัสดุ คราบน้ำยาบ่มคอนกรีต น้ำมันและจาระบี บริเวณที่จะทำการติดตั้ง PENEBAR™ PRIMER

วิธีการติดตั้ง

- ใช้แปรงทา PENEBAR™ PRIMER เป็นแถบ ให้มีความกว้างอย่างน้อย 50 มม. (2") ตลอดความยาวพื้นผิวเพื่อรองรับการติดตั้งยางบวมน้ำ PENEBAR™ SW-45 Rapid หรือยางบวมน้ำรุ่นอื่นๆของ PENETRON
- ทิ้งให้ PENEBAR™ PRIMER แห้ง เป็นเวลา 10 ถึง 15 นาที ที่อุณหภูมิ 25°C หรือนานกว่านั้นเมื่ออยู่ในสภาวะอุณหภูมิต่ำ
- ในขณะที่ PENEBAR™ PRIMER ยังคงมีความชื้นหนืดอยู่ ให้ทำการติดตั้งยางบวมน้ำ โดยกดให้แน่นตลอดความยาวของรอยต่อที่ได้ทาการรองพื้นไว้ก่อนหน้านี้
- ควรติดตั้งยางบวมน้ำ ในขณะที่ PENEBAR™ PRIMER ยังคงมีความชื้นหนืดอยู่ และไม่ควรถิ้งไว้เกิน 3 ชั่วโมง หากเกิน ต้องทำการทา PENEBAR™ PRIMER เพิ่มอีกชั้นหนึ่ง

การติดตั้งยางบวมน้ำ
PENEBAR™ SW-45 Rapid

